



POLYCART C

POLYCART C (Cilindrato) è un cartonfeltro bitumato costituito da carta di feltro impregnata fino a completa saturazione con bitume distillato.



Qualità garantita
UNI EN ISO 9001:2008 e
UNI EN ISO 14001:2004



Polyglass aderisce
al Green Building Council

MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI E SISTEMI ISOLANTI

POLYGLASS® 

 **MAPEI**
GROUP

Aggiunge Valore!

DESCRIZIONE TECNICA

POLYCART C (Cilindrato) è un cartonfeltro bitumato costituito da carta di feltro impregnata fino a completa saturazione con bitume distillato.

DOVE SI APPLICA

La posa in opera avviene mediante spalmatura a caldo di bitume liquido per la realizzazione di impermeabilizzazioni multistrato oppure a secco per la realizzazione di starti di scorrimento.

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

POLYCART C viene steso a secco sul piano con sormonti di almeno il 10%. Le superfici dove viene applicato POLYCART C devono essere asciutte, pulite e sufficientemente lisce e livellate.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

			POLYCART C 300 GR	POLYCART C 500 GR
EN 13859-1	MASSA AREICA	gr/mq	300 ±7%	480 ±7%
EN 1849-1	SPESSORE	mm	0,35 ±15%	0,5 ±15%
EN 13859-1	RESISTENZA A TRAZIONE	N/5 cm	MD: 230 ±15% CD: 120 ±15%	MD: 320 ±15% CD: 160 ±15%
EN 13859-1	ALLUNGAMENTO	%	MD: 1-2% CD: 3-4%	MD: 1-2% CD: 3-4%
EN 13859-1	LACERAZIONE AL CHIODO	N	MD: 15 ±15% CD: 15 ±15%	MD: 25 ±15% CD: 25 ±15%
EN 13859-1	PROPRIETA' DI TRASMISSIONE AL VAPORE	gr/mq x 24h	WDD 33 ±15%	WDD 17 ±15%
		m	Sd = 1,3 23 °C 0/75% UR	Sd = 2,5 23 °C 0/75% UR
EN 13859-1 (80°C)	STABILITA' DIMENSIONALE	%	-0,5<ΔL<0,5	-0,5<ΔL<0,5
EN 13859	FLESSIBILITA' A BASSA TEMPERATURA	°C	0	0
-	FINITURA	-	Bitume - Bitume	Bitume - Bitume

Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13859-1/EN 13859-2

CONFEZIONI, STOCCAGGIO, PULITURA ATTREZZI

PRODOTTO	DIMENSIONE ROTOLI (m)	ROTOLI DA (mq)	ROTOLI PER BANCALE
POLYCART C 300 GR	20 x 1	20	99
POLYCART C 500 GR	20 x 1	20	80

I bancali sono avvolti in un film plastico, repentini cambi di temperatura possono provocare condensa all'interno dell'imballo.

I valori riportati vanno considerati per prodotto applicato in zona climatica temperata a 200m slm.

Per una migliore resa del prodotto consigliamo la copertura sollecita del telo.

In presenza di agenti contaminanti non si garantiscono le caratteristiche del prodotto.

NORME DI SICUREZZA

Vedi scheda di sicurezza

I dati, le notizie e i suggerimenti riportati, rappresentano la migliore esperienza di Polyglass SpA. Tuttavia la Polyglass non può assumere alcuna responsabilità per i risultati che possono essere ottenuti con il loro impiego o in violazione di eventuali brevetti o diritti di terzi. Per ogni ulteriore informazione, preghiamo rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYGLASS SPA si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie al continuo perfezionamento del prodotto.



Aggiunge Valore!

POLYGLASS SPA

Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it