



Silexcolor Primer

Fondo ai silicati



UNIFORMANTE

ELEVATA TRASPIRABILITÀ

CAMPI DI APPLICAZIONE

Silexcolor Primer è un fondo a base di silicato di potassio modificato in soluzione acquosa da utilizzare come promotore di adesione e per uniformare l'assorbimento del supporto prima dell'applicazione finale delle finiture colorate della linea **Silexcolor**.

Silexcolor Primer, insieme alle finiture colorate **Silexcolor**, costituisce un ciclo di finitura che garantisce la protezione dei supporti murali dall'aggressione chimica, dai raggi U.V. e dall'umidità in genere, mantenendo inalterata la traspirabilità del supporto e conferendo un effetto estetico altamente decorativo.

Alcuni esempi di applicazione

- Mano di fondo su intonaci a base **Mape-Antique** o **PoroMap**.
- Mano di fondo su intonaci a base cementizia o calce.
- Mano di fondo su intonaci deumidificanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Silexcolor Primer è un fondo a base di silicato di potassio modificato in soluzione acquosa specifico per uniformare l'assorbimento del supporto che deve ricevere il rivestimento **Silexcolor**.

Silexcolor Primer penetra in profondità, nei supporti assorbenti, senza creare pellicola e senza alterare la diffusione del vapore acqueo.

Silexcolor Primer funge da promotore d'adesione per i prodotti della linea **Silexcolor**, favorendo il processo di silicatizzazione.

Silexcolor Primer aiuta nel consolidamento del polverino superficiale della superficie da trattare.



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido fluido
Colore:	trasparente incolore
Massa volumica (g/cm ³):	ca. 0,9
Viscosità di fornitura (+20°C):	30 secondi tazza Ford Ø 4
Residuo secco (%):	14
Conservazione:	12 mesi negli imballi originali
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Pericoli di infiammabilità:	no
Voce doganale:	3209 10 00
DATI APPLICATIVI	
Tempo di asciugamento:	5-6 ore a +20°C
Tempo di attesa per essere sovraverniciato:	24 ore a +20°C
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C

Silexcolor Primer è inodore, non contiene solventi e quindi può essere applicato anche in ambienti chiusi o poco aerati.

AVVISI IMPORTANTI

Non applicare il ciclo **Silexcolor** su supporti verniciati.

Silexcolor Primer deve essere sempre applicato sul supporto prima di procedere alla stesura delle finiture ai silicati **Silexcolor**. Durante l'applicazione proteggere gli occhi con occhiali e le mani con guanti idonei. Durante l'applicazione proteggere con idonee mascherature le parti contigue da non trattare (serramenti, vetri, piastrelle, etc.), al fine di evitarne il contatto con **Silexcolor Primer**, che potrebbe macchiare questi supporti in modo indelebile. Durante le fasi di travaso non utilizzare recipienti in vetro o metallo non rivestito.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparazione del sottofondo

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese ed asciutte. Eliminare completamente eventuali tracce di

oli o grassi presenti sulla superficie. Chiudere le porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo.

Molto importante: i supporti devono essere tassativamente esenti da residui di vecchie vernici.

Preparazione del prodotto

Silexcolor Primer è pronto all'uso.

Applicazione del prodotto

Miscelare **Silexcolor Primer** prima dell'uso, e applicarlo con le tecniche convenzionali, a pennello, rullo o spruzzo. Per un'efficiente impregnazione è sufficiente stendere una sola mano. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore.

Silexcolor Primer è sovraverniciabile con le finiture **Silexcolor** dopo 12-24 ore.

Norme da osservare durante la preparazione e l'applicazione

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Pulizia

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono prima dell'essiccamento di **Silexcolor Primer** con acqua.

CONSUMO

0,1- 0,15 kg/m².

CONFEZIONI

Silexcolor Primer viene fornito in fustini di plastica da 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Silexcolor Primer, conservato in luogo asciutto nella confezione originale, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Silexcolor Primer non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda

di consultare l'ultima versione della Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



Silexcolor
Primer



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

372-10-2011

© A.G. BETA