

ANTICA MONTEFELTRO

DATI TECNICI	
Lunghezza (cm.)	41
Larghezza (cm.)	25,5
Peso cad. (kg)	3,00
Passo della listellatura 4x4 (cm.)	34,5
Peso copertura a mq. (kg)	42,0
Fabbisogno a mq.	14
Colorazione	Rosso, Rosato, Giallo Naturale, Testa di Moro, Ingobbiate
Pendenza minima della falda (%)	30
Sistema di posa consigliato	listelli in legno

CARATTERISTICHE TECNICHE - PRODUZIONE DI PESARO			
Prova	N° provini	Risultati	Limiti di accettazione
Aspetto N° provini non conformi	100	2	≤ 5
Carico di rottura alla flessione Carico di rottura minimo Carico di rottura medio Carico di rottura massimo Deviazione standard	10	5,05 kN 5,65 kN 6,24 kN 0,39 kN	$F \geq 1,20 \text{ kN}$
Impermeabilità all'acqua Impermeabilità massima Impermeabilità media Categoria di impermeabilità	10	0,02 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ 0,01 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹ 1	Categoria 1 $IF \leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$ $IF \leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$ Categoria 2 $IF \leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$ $IF \leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$
Resistenza al gelo, metodo C Prova d'aspetto Perdita di peso massima	10	conforme 0,0%	conforme/non conforme $\Delta M \leq 1,0 \%$

Dimensioni individuali: Lunghezza Tolleranza media Tolleranza minima Tolleranza massima	10	0,6 % 0,3 % 0,8 %	$LT \leq \pm 2,0 \%$
Dimensioni individuali: Larghezza Tolleranza media Tolleranza minima Tolleranza massima	10	0,2 % 0,0 % 0,5 %	$IT \leq \pm 2,0 \%$
Rettilinearità Rettilinearità media Rettilinearità minima Rettilinearità massima	10	0,4 % 0,3 % 0,6 %	$RL \leq 1,5 \%$
Planarità Planarità media Planarità minima Planarità massima	10	0,3 % 0,0 % 0,6 %	$Cp \leq 1,5\%$

Normativa applicata: UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 538, UNI EN 539-1, UNI EN 539-2