

Finitura minerale per intonaci da risanamento



## CAMPI D'IMPIEGO

Su superfici esterne ed interne, nuove o vecchie, come strato uniformante di preparazione alla decorazione.

### Supporti:

- Intonaci da risanamento **weber.san**
- Vecchi intonaci purché privi di pitture o rivestimenti
- Intonaci **weber.calce**
- Premiscelati e malte bastarde a base di calce e cemento
- Intonaci a base di cocchio-pesto

### Non applicare su:

- Sottofondi incoerenti, instabili o inassorbenti
- Supporti preventivamente trattati con pitture o rivestimenti sintetici
- Supporti in gesso
- Supporti con irregolarità superiori a 5 mm

## VOCE DI CAPITOLATO

Finitura di superfici interne o esterne con rivestimento minerale **weber.san finitura** di Weber da impastare con sola acqua, di colore bianco-calce, applicata con spatola inox in due passate e successivamente rifinita con frattazzo di spugna, in ragione di 3÷4 kg/mq. Tale finitura idrofugata nella massa dovrà avere coefficiente di resistenza al passaggio del vapore e caratteristiche compatibili con gli intonaci da risanamento **weber.san** di Weber.

## ALTRE INFORMAZIONI

### CONFEZIONI



### SOLUZIONI

- [Come risanare una cantina con struttura in muratura](#)

### DOCUMENTAZIONE



[Scheda di sicurezza weber.san finitura](#)




[DoP - Dichiarazione di Prestazione weber.san finitura](#)

## DATI TECNICI

Granulometria massima: <0,65 mm  
Massa volumica del prodotto indurito: 1,47 kg/lt  
Reazione al fuoco (classe): A1  
Adesione (N/mm<sup>2</sup>): 0,2 - FP:B  
Assorbimento d'acqua (kg/m<sup>2</sup>): W0  
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:  $\mu < 12$   
Durabilità: NPD

*Questi valori derivano da prove di laboratorio su malta indurita e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.*

## CONFORMITÀ



## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Temperatura d'impiego +5°C ÷ +35°C
- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, in pieno sole e con pioggia incipiente
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo
- Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti
- In caso di supporti non omogenei è consigliabile aggiungere una rete sottile tipo cappotto tra 1° e 2° mano
- Attendere completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi
- Quando applicato su intonaci da risanamento, decorare con prodotti compatibili come: **weber.san pittura esterni**, **weber.san pittura interni**, **weber.cote silicato L**, **weber.calce pittura**, **weber.cote action L**, **weber.cote action L plus**.

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Supporti vecchi:** rimuovere completamente eventuali trattamenti sintetici, spazzolare accuratamente superfici friabili ed incoerenti.

**Supporti nuovi:** dovranno essere omogenei e ben stagionati.  
Gli intonaci da risanamento dovranno essere applicati da almeno 7 giorni.

## APPLICAZIONE

- Inumidire il supporto.
- Impastare con 7÷7,75 lt di acqua pulita ogni sacco da 25 kg di prodotto.
- Impastare ed amalgamare a lungo, in betoniera o con miscelatore a basso numero di giri, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
- Applicare l'impasto con spatola d'acciaio, nello spessore necessario per la finitura.
- Applicare la seconda mano dopo 1÷3 ore e successivamente rifinire con frattazzo adeguato al tipo di finitura come un normale intonaco civile, per uno spessore globale di non più di 2÷3 mm.

## CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Acqua d'impasto: 28÷31%  
Tempo di impasto in betoniera: non inferiore a 5 min  
Tempo di vita dell'impasto : 1 ora  
Tempo di attesa fra 1° e 2° passata: 1-3 ore  
Tempo di attesa per decorazione: 21 gg circa

*Questi tempi calcolati a 22°C e U.R 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.*

## DATI DI CONFEZIONE

### Confezioni:

sacco da kg 25

### Aspetto:

polvere bianca

### Durata:

- Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

- Prodotto conforme Reg. 1907/2006 (REACH) Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione

### Resa per confezione:

6,3÷8,3 mq per 2÷3 mm di spessore



## ATTREZZI

- Spatola d'acciaio
- Frattazzo di spugna

## CONSUMO

Prodotti	Consumi	Spessori
weber.san finitura	3÷4 kg/mq	min 2÷3 mm

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.