

RASANTE BIANCO PER FINITURE FINISSIME

DESCRIZIONE

L' **RA 200** è un rasante cementizio applicabile in interni ed esterni con spatola americana per l'ottenimento di finiture finissime e lisce con effetto decorativo.

Può essere carteggiato facilmente dopo 24 ore dalla sua applicazione lasciando integre e resistenti le parti non asportate.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere i migliori risultati si consiglia di versare in un recipiente il quantitativo di acqua sufficiente alla preparazione del rasante necessario all'applicazione, vi si spolvera sopra l' **RA 200** fine a ricoprire l'acqua, si mescola con un trapano a basso regime di giri e si lascia riposare per almeno 10 minuti. Dopo di che si rimescola ed eventualmente si aggiusta la consistenza fino a raggiungere quella desiderata per l'applicazione.

Il tempo di utilizzo del prodotto, a temperatura ambiente di 20 °C, è normalmente di 4 - 5 ore; si consiglia quindi di adoperarlo entro tale termine per non deprimere le sue caratteristiche finali.

APPLICAZIONE

L'applicazione dell' **RA 200** può essere fatta con i mezzi tradizionali oppure applicato a macchina. Quando i quantitativi necessari sono rilevanti può essere preparato per mezzo di una normale macchina spruzzatrice e raccolto in un adatto contenitore.

L' **RA 200** può essere applicato, indifferentemente per la finitura di intonaci nuovi e di malte non ancora indurite e su supporti già stagionati senza ricorrere a adesivizzanti particolari.

Se le superfici da trattare sono vecchie pareti, è necessario che queste siano preventivamente pulite da materiale incoerente, grassi vernici, calce o quant'altro possa rendere precaria l'adesione dell' **RA 200**.

Se le superfici da trattare presentano cavità o irregolarità nella planarità si consiglia di rasarle preventivamente con l' **RC 150** almeno 24 ore prima della finitura finale.

La tinteggiatura finale potrà essere fatta dopo 10 giorni nel periodo caldo e dopo 20 giorni durante il periodo freddo.



RA 200**DATI TECNICI****RA 200****RASANTE BIANCO PER FINITURE FINISSIME****CARATTERISTICHE**

L' **RA 200** è costituito da cemento bianco, da inerti calcarei selezionati e controllati, da calce idrata e da additivi organici tali da conferirgli un'ottima scorrevolezza e un'ottima adesione ai supporti durante l'applicazione e un'ottima resistenza e traspirabilità allo stato indurito.

Aderisce bene sia sugli intonaci premiscelati che su quelli tradizionali, sia allo stato semi-umido che dopo indurimento e sulle superfici in calcestruzzo.

Questo tipo di rasante è caratterizzato dalla facilità di creare indifferentemente spessori fino a 1 mm o rasate di pochi micron e di riempire velocemente e senza ritiro le porosità dei supporti.

Stato	polvere
Colore	bianco
Peso specifico apparente	ca. 1,3 kg/dm ³
Acqua d'impasto	ca. 48 lt. per 100 Kg di RA 200
Consistenza dell'impasto	plastica
pH dell'impasto	> 12
Durata dell'impasto	6 - 8 ore dalla fine della miscelazione
Consumo	2 Kg /m ² / mm di spessore
Temperatura di applicazione	da +5 °C a + 35 °C
Indurimento ottimale a +20 °C	dopo 15 gg

CONTROINDICAZIONI

L' **RA 200** non è tossico e non è nocivo ma essendo un prodotto cementizio ha carattere alcalino per cui se viene a contatto con la pelle deve essere lavato con acqua e sapone.

Per contatto accidentale con gli occhi procura bruciore ed arrossamento che scompaiono dopo un abbondante lavaggio con acqua.

CONSERVAZIONE

3 mesi negli imballi originali ben chiusi e conservati in ambiente asciutto

CONFEZIONI

Sacchi di carta politenata da Kg 25.
Pallet da Kg 1.500

Le informazioni sopra riportate sono frutto della nostra esperienza e ricerca, quindi le riteniamo esatte.

Non possono tuttavia costituire una garanzia da parte nostra per il loro utilizzo, non essendo il lavoro sotto il nostro diretto controllo.

Pertanto si declina da ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.



PREMAR s.r.l.
ITALIA

Via Necropoli, 37 - 80023 Caivano (NA)
Tel. 081/8342853 - 3 linee
Fax 081/8306114
<http://www.premarsrl.it>