



STUCCOPAN

		<p>Adesivo bianco a base gesso per blocchi in gesso e laterogesso.</p> <p>Impiego: Assemblaggio di blocchi per pareti divisorie</p> <p><i>Usa in interni</i></p>
---	---	--

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Peso specifico in polvere		620 kg/m ³ ± 5%
Peso specifico in opera		1000 kg/m ³ ± 5% (Asciutto)
Acqua di impasto		0,68 l/kg
pH		10÷11 (Reazione basica)
Tempo di attesa		160 min ± 40 min (ago di Vicat)
Tempo di fine presa		180 min ± 45 min (ago di Vicat)
Tempo di presa iniziale	EN 13279-2	130 min ± 40 min (cono di Vicat)
Resa metrica teorica		1 kg/m ² ± 5% per spessore 1 mm
Fattore resistenza al vapore	ISO 10456	μ = 4 (umido)
Conduttività termica	EN 12860	λ = 0,39 W/mK
Reazione al fuoco	EN 12860	Classe A1
Adesione sul supporto	EN 12860	0,35 N/mm ² ± 5% - B
Resistenza a compressione		1,8 N/mm ² ± 0,5
Imballo		Sacchi da 25 kg

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
Blocchi in gesso e laterogesso	Come adesivo: Impasto con miscelatore meccanico. Applicazione manuale. Distribuire uniformemente il collante sul perimetro del blocco.
Blocchi in gesso e laterogesso	Come finitura: Impasto con miscelatore meccanico. Applicazione manuale spessore: minimo 1 mm, massimo 3 mm.
<ul style="list-style-type: none">• <i>Temperatura di applicazione consigliata: +5°C<T<+35°C</i>• <i>Le eventuali pitture devono essere applicate sulla finitura asciutta,</i>• <i>La finitura non è idonea a ricevere rivestimenti ceramici, lapidei, stucchi a calce o sintetici.</i>	

SICUREZZA

CAMPO	INDICAZIONI
Pericoli	Irritante per gli occhi
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione sciacquare con acqua
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Buona a tutte le temperature
Reattività	A contatto con acidi può sviluppare reazione violenta
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza
	Guanti e abiti da lavoro
	Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata (Codice CER 17 08 02)

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

