IDROMUR

RIVESTIMENTO ANTIUMIDO

MODALITA' D' USO

Trattasi di un intonaco impermeabile e traspirante. Esso va applicato là dove l'umidità per osmosi arreca danni. Si consiglia l'applicazione su supporti duri e resistenti, in caso contrario raschiare il fondo prima di stendere **Idromur.**

Idromur si applica a pennello e rullo ottenendo spessori relativamente sottili, oppure con spatola per grossi spessori: bagnato su bagnato. **Idromur** é bianco e va usato come mano a finire anche all'esterno. **Idromur** si può tinteggiare miscelandolo con pigmenti in polvere idrosolubili o con dispersivi concentrati ad acqua.

Non é possibile una sopraverniciatura con lavabili - tempere-smalto ecc. ecc.: L'azione traspirante viene annullata. Usare solo pitture traspiranti.

RESA : mq 1 per Kg. 2,5

Idromur é un prodotto Risanamur Stucchi.

Idromur nelle 24 h. dall' applicazione reagisce con l'acqua indurendosi. **Idromur** può essere usato anche come stucco rasante.

IDROMUR

RIVESTIMENTO ANTIUMIDO

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE	Miscela in polvere di riempitivi inorganici e minerali.
IMPIEGO	Interno ed esterno nel settore edilizia.
USO CONSIGLIATO	L' IDROMUR (intonaco traspirante ed idrofugo) va applicato là dove l' umidità per osmosi arreca danni. Oppure dove vi é umidità ascensionale.
DILUENTE	Acqua
RAPPORTO D'IMPIEGO	2 Parti di polvere : 1 parte di acqua.
COLORE	Bianco niveo.
ASPETTO	Opaco
TEMPO DI SOPRAVERNICIATURA	24 h. (idropitture traspiranti o calce).
DUREZZA	Elevata.
CARTEGGIABILITA'	Ottima.
PESO SPECIFICO	2,5 c / a.
POT - LIFE	1 h. a 21°C.
ESSICCAZIONE	In funzione dello spessore.
RESA	2,5 Kg x 1 mq (risultato finale ottimo).
ADERENZA	Ottima su supporto raschiato a fondo.
RESISTENZA ALLO STOCCAGGIO	Illimitata in luogo asciutto.

RISANAMUR Stucchi s.r.l.

SOLO

RISANAMUR Stucchi s.r.l.

è "Lo Stucco"...

diffidate delle imitazioni