

PRO-LINK LISCIO

FONDO DI ADESIONE PER RINNOVARE PIASTRELLE DI BAGNI E CUCINE

cod. 4770006

DESCRIZIONE

Fondo acrilico ideale per rinnovare l'aspetto estetico delle superfici ceramiche. Crea un sottofondo ancorante di collegamento liscio, sovraverniciabile con finiture decorative sintetiche, smalti murali e smalti all'acqua. Ottima aderenza su rivestimenti ceramici come piastrelle, grès, mosaico e similari e PVC.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Superfici lisce difficili: piastrelle, mosaico, grès, PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: polimero acrilico in dispersione acquosa
- Classificazione Indoor Air Quality: A
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1.40 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosità di confezionamento UNI 8902: 8600 ± 500 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore e non oltre le 48 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici interne:

- Eseguire un'accurata idropulizia con acqua e detergenti al fine di eliminare tutto ciò che può compromettere l'adesione.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare il prodotto secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.
- Tra le 4 e le 48 ore successive procedere con il sistema di finitura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto.
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.
- Diluizione: pronto all'uso o max 10% con acqua.
- Nr strati: 1-2.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 15-20 mq/l. Vista la particolare tipologia della superficie già rivestita è opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nel colore bianco non tinteggiabile.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base Acqua): 140 g/l (2010)

Il prodotto contiene max.: 140 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, su superfici già predisposte, di PRO-LINK LISCIO cod. 4770006, fondo di adesione per rivestimenti ceramici, a base di polimeri acrilici, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.