



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

RESIN FIBRA ( Guaina Liquida)

SCHEDA TECNICA

Data di revisione 4.01.17

#### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: RESIN FIBRA ( Guaina Liquida elastica all'acqua )  
Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.  
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

#### 2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Impermeabilizzante liquido colorato in emulsione acquosa ad elevatissima elasticità e rapida essiccazione; a base di resine stirolo acriliche reticolabili ai raggi ultravioletti.  
Resiste ai ristagni d'acqua. Resiste ai raggi ultravioletti, non necessita di protezione.  
Buona pedonabilità.  
La guaina Resin Fibra è utilizzata nel Sistema Fibra ideato dalla Cimar.  
Tale sistema è utilizzato per impermeabilizzare qualsiasi tipo di supporto in particolare per supporti dissestati dove c'è bisogno di regolarizzare il supporto prima dell'impermeabilizzazione. Il sistema prevede l'incollaggio al supporto del Potenzio Fibra (fibra di vetro da 300 gr/mq) con il Primer Fibra (si veda scheda tecnica del primer per le istruzioni di incollaggio) e due applicazioni di Resina Fibra.  
Grazie alla sua elevata elasticità la rende resistente anche nei climi più rigidi fino a temperatura di -20°C.  
Ha conseguito il marchio CE.

#### 3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Pasta pigmentata viscosa  
Peso specifico =  $1,5 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$   
Residuo secco =  $72 \pm 2\%$   
Viscosità a 23°C\* = 0.55 Pa·s  
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 140 g/l di prodotto pronto all'uso  
Contenuto di COV nel prodotto: 80 g/l di prodotto pronto all'uso

#### 4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 30 '  
Al tatto: 1 ora  
In profondità: 4 ore

#### 6. ATTREZZATURE

Applicare a rullo, spatola, pennello o spruzzo (airless).

#### 7. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte. Su superfici cementizie, che normalmente spolverano, è opportuno dare una prima mano del prodotto diluito, max 35%; oppure utilizzare un primer acrilico (PRIMER C o PRIMER FIBRA per il sistema FIBRA). Si consiglia di astenersi dall'applicazione in condizioni o previsioni di pioggia e con temperature inferiori ai -5°C. SPEEDY può agevolare l'applicazione con condizioni meteorologiche avverse. Pronto all'uso.

#### 8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie. Esso è stimato in ca. 1.5-2 Kg /mq in due mani.

## 9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C. Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi  
Confezionamento : latte da 20Kg. Il prodotto teme il gelo.

## 10. COLORI DISPONIBILI

grigio.

## 11. AVVERTENZE

Applicare a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C

Evitare l'applicazione diretta su superfici umide o in presenza di contropinta di umidità o su massetti alleggeriti

Per applicazioni su supporti cementizi nuovi attendere la completa stagionatura degli stessi

Predisporre, ove necessario, esalatori di vapore

Eventuali giunti di dilatazione vanno trattati anticipatamente e separatamente dall'impermeabilizzazione

Gli strati di Resin Fibra, non completamente essiccati, vengono danneggiati dall'azione di: pioggia, rugiada e nebbia.

Prima di applicare il secondo strato assicurarsi che il primo sia completamente asciutto.

*Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.*