



RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO

Codice	Peso specifico	Colore	Lungh. / Largh.	Confezione
NAF14003A	80 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1 mt.	2.400 m ²
NAF14003E	75 gr./ m ²	Bianca	ml. 50x1 mt.	2.400 m ²

IMPIEGO:

per isolamenti "a cappotto" ed armatura di intonaci.

AKIFIX S.p.A.

Viale Caduti sul Lavoro, 9-11-13 - 60030 Monsano - Ancona - ITALY

Tel. +39 0731 619025 Fax +39 0731 619280

www.akifix.com info@akifix.com



SCHEDA TECNICA

art. NAF14003A Rete in fibra di vetro 80 g/m²

art. NAF14003E Rete in fibra di vetro 75 g/m²

Descrizione:	Rete tessuta in fibra di vetro con appretto		
Larghezza maglia:	NAF14003A	NAF14003E	
	5,0 x 4,0 mm.	5,0 x 5,0 mm.	
Appretto:	Antialcalino		
Impiego:	Armature di malte a rasare		
N. Fili:	In senso longitudinale minimo a dm 50 In senso trasversale minimo a dm 20		
Spessore rete:	0,34 mm.		
Peso nominale:		NAF14003A	NAF14003E
	Rete greggia	g/m ² 62 ±3%	g/m ² 60 ±3%
	Rete apprettata	g/m ² 80 ±3%	g/m ² 75 ±3%
Resistenza a trazione:	Carico rottura long.	1.400 N / 5 cm.	1.300 N / 5 cm.
	Carico rottura trasv.	1.500 N / 5 cm.	1.400 N / 5 cm.
Confezione standard:	Rotoli con larghezza rete 1.000 mm. Rotoli lunghezza 50 ml. Rotoli per pallet 48		
Colore:	Bianco (NAF14003A) Bianco (NAF14003E)		
Stoccaggio:	I rotoli devono essere immagazzinati ad una temperatura da -10°C a +50°C		

AKIFIX S.p.A.

Viale Caduti sul Lavoro, 9-11-13 - 60030 Monsano - Ancona - ITALY

Tel. +39 0731 619025 Fax +39 0731 619280

www.akifix.com info@akifix.com

