

# Starcam MR

## Scheda Tecnica

Rev. 03 - 01/12/2021

Pag. 1 / 1

Mattone indicato per impieghi civili e domestici.

Può essere utilizzato anche in esterno grazie alla impermeabilità ed ingelività che lo caratterizzano.



## Principali caratteristiche

### Prodotto

Mattone pressato a secco a matrice siliciosa



### Caratteristiche fisiche


Refrattarietà [°C]	EN 993-13	>1260
Densità apparente [kg/dm <sup>3</sup> ]	UNI-EN 771-1:2011 + A1:2016	>1700
Resistenza alla compressione [MPa] (perpendicolare alla faccia portante)	UNI-EN 771-1:2011 + A1:2016	>40
Prova di congelamento	UNE 67028:1997 EX	Non ghiacciato

### Analisi chimica

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> [%]	17.18
SiO <sub>2</sub> [%]	67.79
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> [%]	6.83
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> [%]	1.81


### Formati

Codice	A	B	C	Pcs/Plt	[Kg]
--------	---	---	---	---------	------



0000019403	220	110	55	512	1383
------------	-----	-----	----	-----	------

Codice	A	B	C	Pcs/Plt	[Kg]
--------	---	---	---	---------	------



0000021043	220	110	30	900	1378
------------	-----	-----	----	-----	------

I valori dichiarati rappresentano la media della produzione e non possono essere usati come limiti garantiti.

Data are current averages and cannot be used as limits for specifications